



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

[www.eurovat.sk](http://www.eurovat.sk), e-mail: [aleksince@eurovat.sk](mailto:aleksince@eurovat.sk)

## DYNAMAX OH-HM 32, 46, 68

Technický list

Dátum: 4.1.2011

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX OH-HM 32, 46, 68.

#### Charakteristika:

Celoročné hydraulické oleje pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáhaním, tiež mechanizmy pracujúce v nechránenom prostredí.

Hydraulické oleje OH - HM 32, 46, 68 sú hydrogenačné rafinované ropné oleje zušľachtené prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikorózných a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu. Obsahujú modifikátor viskozity s depresantným účinkom.

#### Použitie:

Hydraulické oleje OH - HM 32, 46, 68 sú určené pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí. Sú použiteľné celoročne a sú kompatibilné s väčšinou hydraulických olejov iných výrobcov.

#### Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	OH - HM 32	ISO VG 32
	OH - HM 46	ISO VG 46
	OH - HM 68	ISO VG 68
Výkonnostný profil:	HM (STN 65 66 02) HLP (DIN 51 524/2)	

#### Schválenia:

- Denison Hydraulics HF0/HF2
- Cincinnati Machine P-70

### 2. Technické parametre výrobku

		OH-HM 32	OH-HM 46	OH-HM 68
Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s		33,5	44,2	66,2
Viskozitný index	najmenej	103	103	99
Bod tuhnutia, °C	najviac	-34	-30	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	215	227	228
Odolnosť voči korózii, na Cu platničke, stupeň korózie		1a	1a	1a



**951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO**

tel./fax.: 0421-37-7822326,

[www.eurovat.sk](http://www.eurovat.sk), e-mail: [aleksince@eurovat.sk](mailto:aleksince@eurovat.sk)

---

## **DYNAMAX OH-HM 32, 46, 68**

---

Technický list

Dátum: 4.1.2011

---

### **3. Skladovanie:**

Olej DYNAMAX OH-HM 32, 46, 68 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 5 rokov.

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OH-HM 32, 46, 68 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.

951 22 Alekšince 231

tel: 00421/37 78 22 326-7

fax: 00421/37 78 22 179

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené